

اديكور M

مركب أسمنتى عازل للمياه.

المواصفات القياسية:

- منتج يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع CMBI 1010
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب لعزل مشاريع مياه الشرب.

مجال الاستعمال:

- خزانات المياه العلوية والأرضية / حمامات السباحة / أحواض محطات الصرف الصحي وآبار التحليل
- على أن تتم حماية العزل بطريقة مناسبة / وحدات محطات مياه الشرب / المنشآت تحت الأرض
- والبدرومات / السدود ومراسي السفن والأحواض والأهوسة / الحجرات الرطبة وغرف التجفيف /
- أساسات واكتاف الكباري / محطات استخراج البترول / محطات توليد القوى.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

الكثافة (مسحوق) (كجم/لتر): 1.75 ± 0.05

الكثافة (مونة جاف) (كجم/لتر): 2.00 ± 0.02

النافذية DIN 1048: مطابق

معدل الاستهلاك: للطبقة الواحدة: ١.٢٥ - ١.٥ كجم/م^٢ بسمك ٠.٧ م

معدل الاستهلاك الكلى (كجم/م^٢) ٣+٠.٧٥ ع (حيث «ع» تمثل ارتفاع ضغط المياه

المؤثر (بالمتر)).

طريقة الاستعمال:

- يخلط الاديكور إم والماء بنسبة ٣ : ١ بالحجم (١٠ لتر ماء تضاف إلى ٥٠ كجم اديكور إم) حتى الوصول به إلى قوام مثل الروبة للدهان بالفرشة أو الرش الميكانيكى .
- تدهن به الأسطح الخرسانية بعد ترطيبها بالمياه وتترك كل طبقة لمدة لا تقل عن ٦ ساعات لتجف مع ترطيبها بالمياه قبل تنفيذ الطبقة التالية.
- لتصين التماسك مع السطح الخرسانى يمكن إضافة أديبوند ٦٥ بنسبة ٤٪ من وزن الاديكور إم.
- الحد الأدنى لعدد طبقات الدهان وجهين وتزيد الطبقات المطلوبة بارتفاع ضغط المياه المؤثر .
- يتم تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.
- التخزين:** لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** شكاير ٥ كجم / ٢٥ كجم / ٥٠ كجم