

سيروبلاست

مستحلب بيتوميني مطاط عازل للرطوبة فائق الجودة للاستعمال على البارد.

مجال الاستعمال:

- أعمال عزل الأسطح والبلكونات والحمامات ودورات المياه والأساسات والمنشآت تحت سطح الأرض والبدرومات والحوائط الساندة واكتاف الكبارى وحمامات السباحة والخزانات... الخ.
- كلاصق لألواح الاستيروبور والفلين وألواح الأدفي فوم العازلة للحرارة وألواح البلاستيك والفينيل على الأسطح الخرسانية والبلاط.
- يخلط بحوالى ٣٠٪ بودرة رمل أو حجارة ويستعمل كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/ لتر):	1.00 ± 0.02
المواد الصلبة:	56 ± 1٪
نسبة المواد المطاطية:	٨٪ من الفيلم الجاف
معدل الاستهلاك:	حوالى ١ - ٢ كجم/م ^٢ للأسطح والحمامات
	٣ كجم/م ^٢ للبدرومات والمنشآت تحت الأرض

طريقة الاستعمال:

- يجب تقليب السيروبلاست قبل الاستعمال مباشرة تقليباً جيداً حتى الوصول إلى قوام متجانس تماماً.
 - يجب تنظيف الأسطح أولاً من الأتربة والزيوت والشحوم.
 - يتم دهان طبقة براير من مادة السيروبلاست أو السبروتكت المخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ إلى ١ : ٣ لضمان التصاق أقوى مع الاسطح.
 - تدهن طبقتين إلى ثلاث طبقات من السيروبلاست باستعمال الفرشاة أو الرش وتسهيل التشغيل يمكن تخفيف السيروبلاست بنسبة ١٠ - ٢٠٪ بالماء.
 - تدهن الطبقات التالية بعد حوالى ٦ ساعات من الطبقة السابقة وبعد وصولها إلى درجة من الجفاف تمكن من المشى عليها.
 - تبلل معدات التنظيف بالماء قبل الاستعمال وعلى فترات أثناء التشغيل وتغسل جيداً بالماء بعد الاستعمال مباشرة.
- التخزين:** لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** ١ كجم / ٤ كجم / ١٥ كجم / ١٢٥ كجم.