

**سيروتكت M2**

دهان بيتوميني واقى للاستعمال على البارد .

**مجال الاستعمال :**

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والمباني .
- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه .
- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية .

**الخواص الفنية : ( عند ٢٥ م° )**

٠,٠٩ ± ٠,٠٥

الكثافة (كجم/ لتر) :

٧٠ - ٨٠ %

نسبة البيتومين :

نقط معدني (٥ - ١٠ %) اذا لزم

المخفف :

٢٠٠ جم/ ٢م سمك ١٥٠ ميكرون

معدل الاستهلاك النظري :

(وفي حالة الخرسانة يلزم دهان براير من المادة مخفف بنسبة ١٥ % بالنقط المعدني)

**طريقة الاستعمال :**

- يجب تنظيف الأسطح جيداً وأن تكون جافة قبل الدهان .
  - يتم تقليب محتويات سيروتكت إم ٢ جيداً ويسمح التخفيف بالنقط بحد أقصى ١٠ % .
  - يمكن استخدام سيروتكت إم ٢ بالفرشاة أو الرولة أو بالرش .
  - يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال والسمك المطلوب .
- ملحوظة :** للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تحضيرى مخفف ١٥ % بالنقط قبل أوجه الدهان المطلوبة .

**التخزين :** لمدة ٦ شهور فى ظروف تخزين مناسبة .

**العبوات :** ١ كجم / ٤ كجم / ١٥ كجم / ١٢٥ كجم