

كيمابوكسى ١٥١

دهان إيبوكسى نهائى ملون على المقاومة الكيميائية والميكانيكية للحوائط والأرضيات.
المواصفات العامة :

- عبارة عن دهان إيبوكسى ملون على الجودة خالى من المذيبات من مركبين أساسه راتنج الإيبوكسى السائل ومخضبات منتقاه، وإضافات ومصلب أمينى خاص.
- مطابق لخواص المواصفة م ق م ٣٣٠٣ والمواصفات ASTM C881.
- معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع الصرف الصحى.
- مقاوم للبكتيريا والفطريات وغير ضار بالصحة.

ملحوظة : الدهانات الإيبوكسية مقاومة للكيمائيات والاحتكاك ولكن عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية UV يحدث بعض التغييرات فى اللون فقط مع إحتفاظها بالمقاومة الكيميائية والميكانيكية.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	أبيض / ملون
نسبة المواد الصلبة:	١٠٠ %
الكثافة (كجم/لتر):	١,٣٦ ± ٠,٠٢
نسبة خلط المركبين أ، ب بالوزن:	٣ : ١
زمن الجفاف الابتدائى:	٨ ساعات
زمن الجفاف النهائى:	٢٤ ساعة
فترة التصلد الكامل:	٧ أيام
معدل الاستهلاك (نظري):	٢٥٠ جم/م ^٢ / وجه (السلك ١٨٠ ميكرون)

طريقة التشغيل :

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه جيداً من الأتربة والزيوت والشحوم أو الأجزاء المفككة وإزالة الصدأ فى حالة الأسطح المعدنية.
 - يفضل دهان وجه تحضيرى من كيمابوكسى ١٠١ على الأسطح الخرسانية أو الخشبية ومن كيمابوكسى ١٣١ على الأسطح الحديدية قبل دهان كيمابوكسى ١٥١.
- يتبع

كيمابوكسى ١٥١ (تابع)

(تابع) طريقة التشغيل :

- يتم خلط مركبى كيمابوكسى ١٥١ خلطاً جيداً باستخدام خلاط بطيء الحركة (أقل من ٣٠٠ لفة / دقيقة).
- يتم الدهان باستخدام الفرشاة او الرولة أو مسدس الرش اللاهوائى .
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١ .
- ملحوظة :** لتلافي تغير اللون من تشغيلة لأخرى يجب استخدام نفس رقم التشغيلة لنفس كامل المسطح.
- التخزين :** لمدة عامان فى عبوات مغلقة وتحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات :** مجموعة من مركبين (أ + ب) ١ كجم ، ٤ كجم ، يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.