

سيتوفيل

مركب ملء فواصل القيشانى والسيراميك أبيض ورمادى.

الوصف :

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية وإضافات كيميائية ومواد حافظة خاصة تمنع تكوين الفطريات والبكتريا.

- سيتوفيل يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع CMBI 1070

مجال الاستعمال :

مادة فائقة الجودة لحشو فواصل الزجاج والسيراميك والموزاييك ووحدات البلاط الطبيعي والصناعة .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون : أبيض ورمادى (ألوان أخرى حسب الطلب)

معدل الاستهلاك : ٤ - ٦ م^٢ للبلاط ١٥ X ١٥ سم/كجم

ويعتمد معدل الإستهلاك على أبعاد الفواصل و البلاطات

طريقة الاستعمال :

- تجهز عجينة حشو الفراغات بإضافة مسحوق السيتوفيل إلى ٢٥ - ٣٠٪ من الماء النظيف (حوالى ١ كجم سيتوفيل إلى ٢٥، لتر ماء) وذلك بإضافة مسحوق السيتوفيل على الماء والخلط جيداً حتى تصبح العجينة متجانسة.

- يمكن استعمال عجينة السيتوفيل مباشرة ولمدة ساعة بعد الخلط .

- يتم ملء الفواصل فى الاتجاه العمودى والقطرى بواسطة سكينه معجون مشط حتى تضمن ملء الفواصل جيداً.

- فور بدء الجفاف يتم نتعيم السطح بواسطة قطعة من القماش أو الأسفنج المبلل ثم ينظف سطح البلاط بواسطة قطعة من القماش بمادة السيتوفيل .

- فى درجات الحرارة العالية يجب حفظ الفواصل المحشوة بمادة السيتوفيل فى حالة رطبة وحمايتها من ضوء الشمس المباشر حتى تمام التصلب .

التخزين : ٦ شهور تحت ظروف تخزين مناسبة وفى جو جاف.

العبوات : ١ كجم، ٤ كجم، ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٤٠ كجم.