

كيم انسول

مونة بطانة عازلة للحرارة والصوت.

الوصف:

- مسحوق أسمنتى الأساس يحتوى على اضافات كيميائية وحببيبات الفوم ذات تدرج خاص وينسب محددة تحقق الاشتراطات المحددة بالمواصفات القياسية BS 1191, DIN 1855.

جال الاستعمال:

- بياض بطانة لحوائط الطوب بمختلف أنواعه والحوائط والأعمدة الخرسانية.

المميزات:

- قوة الالتصاق بالطوب والخرسانة - انكماش قليل يمنع تكون الشروخ - يقبل طبقات نهائية متنوعة - اقتصادى فى التكلفة.

الخواص الفنية:

القيمة	الوحدة	الخاصية
٠.٦ - ٠.٥٥	كجم / لتر	الكثافة
٠.٠٢ ± ٠.٠٢	وات / متر كلفن	الموصلية الحرارية
٠.٧ - ٠.٤	-	معامل امتصاص الصوت (ترددات ١٠٠ - ٦٣٠ هيرتز)
٤٠ - ٣٠	دقيقة	فترة التشغيل للمونة
٩٠ - ٨٠	٢م / طن	معدل الاستهلاك لسمك ٢ سم

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأسطح ورشها بالمياه ولأسطح الخرسانة الناعمة يتم طرطشتها بالطرطشة التحضيرية.

- خلط مكونات الشيكارة جيداً على الجاف.

- يضاف حوالى ٢٠ - ٢٢ لتر ماء للشيكارة زنة ٥٠ كجم ويتم الخلط حتى الحصول على عجينة متجانسة.

- فرد المونة على الحوائط بأدوات البياض التقليدية على طبقات لا تزيد عن ٣٠ م.

- تسوية السطح بالقدرة والتسوية النهائية بالبروة وتترك للجفاف.

- تنفذ طبقة الزهارة حسب الأنواع المختلفة المطلوبة.

التخزين: ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة فى مكان جاف مسقوف.

العبوات: شكاير سعة ٥٠ كجم ± ٢%