

**زيتولان 2 SH**

دهان كيميائي مركز للشدات لتسهيل فصلها عن الخرسانة.

**مجال الاستعمال:**

- يستعمل كدهان لتسهيل فصل الخرسانة عن جميع أنواع الشدات.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)**

الكثافة (كجم/لتر): ٠.٨٥ ± ٠.٠١

درجة الوميض: أكثر من ٦٥ م°

درجة الثبات الحراري: من -٣٠ م° إلى +١٠٠ م°

معدل الاستهلاك: (يعتمد على الاداة المستخدمة)

٤٠ حتى ٢٠٦٠ / لتر (على الاسطح المعدنية)

٢٠ حتى ٢٣٠ / لتر (على الاسطح الخشبية)

**طريقة الاستعمال:**

- لا تحتاج الشدات الجديدة إلى إعداد خاص ولكن يجب التأكد من نظافة سطح الشدات.

- في حالة الشدات المستعملة، يجب إزالة أي آثار للخرسانة أو المونة أو زيوت الشدات السابق استعمالها.

- تدهن طبقة رقيقة منتظمة من زيتولان إس إتش ٢ باستعمال الفرشة أو الرولة أو بطريقة الرش أو بقطعة

من الاسفنج للاسطح غير المسامية.

- يكتفي بدهان طبقة واحدة في حالة الاسطح غير المسامية مثل الاسطح المعدنية والفيرجلاس وغيرها

ويدهن وجه آخر قبل صب الخرسانة مباشرة على الاسطح الخشبية.

**التخزين:** لمدة ٥ سنوات في ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ٢٠ لتر / براميل ٢٠٠ لتر