

**أديكرت 777 BVD**

إضافة لتحسين قابلية التشغيل وتقليل مياه الخلط مع زيادة زمن الشك للخرسانة.  
**المواصفات القياسية:**

الاديكرت بي في دي 777 يوفى اشتراطات المواصفات القياسية الامريكية ASTM C 494 type D  
**مجال الاستعمال:**

يستعمل أديكرت بي في دي 777 مع جميع أنواع الاسمنت للحصول على الخواص التالية للخرسانة:  
- زيادة زمن الشك مع عدم التأثير على قابلية التشغيل.  
- زيادة قابلية التشغيل بدون تقليل اجهاد الضغط.  
- زيادة اجهاد الضغط بدون تقليل قابلية التشغيل.  
- التوفير فى استهلاك الاسمنت بدون تقليل قابلية التشغيل أو اجهاد الضغط.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)**

الكثافة (كجم/تر): ١٠١٠ ± ٠,١

نسبة الهواء المحبوس: صفر

التوافق مع الاسمنت: جميع أنواع الاسمنت البورتلاندى.

**معدل الاستهلاك:**

- تحدد الجرعة الفعلية نتيجة خلطات تجريبية توفى ظروف الموقع.  
- الجرعة العادية تكون ٠,٣-٠,٦ لتر / كجم اسمنت حسب الخواص المطلوبة.  
- تقل الجرعة عند استخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات.

**طريقة الاستعمال:**

- يضاف اديكرت بي في دي 777 أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

**التخزين:** لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

**العبوات:** ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.