

أديكريت 2 DM

إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح.

المواصفات القياسية:

الاديكريت دى إم ٢ يوفى اشتراطات المواصفات الاوروبية 2- EN 934 ، معتمد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعزل مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحى.

مجال الاستعمال:

- خرسانة المنشآت المائية والمنشآت تحت سطح الأرض والكبارى والاساسات والخزانات والأنفاق ودورات المياه والاسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات العرضة للعوامل الجوية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

الكتافة (كجم/لت): ١١٠ ± ٠٠١

التوافق مع الاسمنت: يتوافق مع جميع أنواع الاسمنت

معدل الاستهلاك:

- الجرعة العادلة حوالى ٠٢٥ - ٠٥٪ من وزن الاسمنت أي ١-٢ كجم لكل متر مكعب من الخرسانة.

- يمكن زيادة الجرعة إلى ١٪ من وزن الاسمنت.

طريقة الاستعمال:

- يضاف الاديكريت دى إم ٢ أثناء عملية الخلط بعد إضافة المياه أو يضاف إلى المياه قبل عملية خلط الخرسانة.

التخزين: لمدة ١٨ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم / ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٣٠ كجم.