

أديكريت VE

إضافة لانتاج الارضيات الاسمنتية فائقة الجودة.

مجال الاستعمال:

- الارضيات المستعملة في المصانع والمخازن وساحات الانتظار وأرضيات الورش.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

الكثافة (كجم/لتر): 1.017 ± 0.1

وقت الجفاف: الجفاف الابتدائي بعد ثلاثة أيام (تصل إلى ٨٠٪ من اجهاد الضغط بعد مرور ٥ أيام)

معدل الاستهلاك:

- حوالى ١٥ حتى ٣٠٪ من وزن الاسمنت ويعتمد أساساً على درجة القوام والصلابة المطلوبة.

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الاسطح الخرسانية نظيفة وصلدة وخالية من الكتل المفككة والزيوت والدهون.. إلخ، ويجب ترطيب الاسطح قبل التنفيذ مباشرة.

- تخلط روبة البراير التى تتكون من الرمل والاسمنت بنسبة ١:١ مع الماء حتى تكون مونة طرية ثم يضاف ٣ كجم من أديكريت فى إى لكل ٥٠ كجم من الاسمنت إلى المونة ويستمر الخلط لمدة ثلاث دقائق.

- يتم دهان روبة البراير بفرشة صلبة على سطح الخرسانة ثم تفرش طبقة المونة النهائية.

- تخلط المونة النهائية بالنسب المطلوبة حتى تصير المونة فى حالة متوسطة الليونة ثم يضاف أديكريت فى إى ويستمر الخلط لمدة ثلاث دقائق.

- تفرش المونة وينعم السطح بالطرق العادية اليدوية أو بالطرق الميكانيكية ويعالج إما بتغطية الاسطح بالخيث المبلل أو برش مركب المعالجة الكيماوى كيبوراسول.

التخزين: لمدة ١٨ شهراً فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ٢٠٠ كجم.