

**H سيتوكس**

عجينة لاصقة للسيراميك.

المواصفات القياسية:

منتج يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 7050

المواصفات العامة:

- سيتوكس إتش عجينة لاصقة تستعمل فى أغراض متعددة أساسها مواد راتنجية خاصة.  
 **مجال الاستعمال:**

- مناسبة للاستعمال بوجه خاص فى لصق بلاط السيراميك ووحدات البناء من المواد الرغوية والصوف الزجاجي والبلاط بجميع أنواعه على الأسطح الجافة والمسامية مثل الخرسانة والبياض والخرسانة المجازة وألواح الأسبستوس والأسطح الخشبية.
- جاهز للاستعمال وسهل التشغيل.
- يمكن خلطه بالأسمنت واستعماله لمعالجة أسطح الحوائط الداخلية والخارجية قبل أعمال الدهان.
- يستعمل بعد خلطه بالأسمنت والرمل كمونة عالية الكفاءة لمجيع أعمال الترميم.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون	:	بيج / أبيض
الكثافة (كجم/لتر)	:	١٥٠
اللزوجة	:	١٠ ± ٢٥٠ بواز
الرقم الهيدروجيني	:	٨ - ٩
معدل الاستهلاك	:	٢ كجم / م <sup>٢</sup> بسلك ٧٥٠ ميكرون

**طريقة الاستعمال:**

- يمكن أن تكون الأسطح جافة أو رطبة ولكن يجب أن تكون نظيفة خالية من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والدهون وإى مواد غريبة.
  - فى حالة لصق بلاط القيشانى تفرد عجينة السيتوكس إتش بمشط صلب مسنن ثم يضغط على البلاط حتى يتم إلتصاقه بالعجينة.
  - لأعمال تسوية الحوائط تخلط عجينة السيتوكس إتش مع الأسمنت بنسب ١ : ١ ثم يضاف الماء حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة.
  - لأعمال الترميم تخلط عجينة السيتوكس إتش مع الرمل بنسبة ١ : ١ ويضاف حوالي ٢٠٪ أسمنت إلى المخلوط.
  - فى حالة خلط عجينة السيتوكس إتش مع الأسمنت يجب استعمال المخلوط فى فترة من ٦ - ١٠ ساعات.
  - يجب تنظيف جميع المعدات المستعملة بالماء مباشرة بعد الاستعمال.
- التخزين:** لمدة ١٢ شهراً فى ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** عبوات ١ كجم، ٥ كجم، ١٧ كجم