

سيتوكس U

مسحوق أسمنتى للصلق القيشانى والسيراميك.

المواصفات القياسية:

سيتوكس يوفى المواصفات القياسية الاوروبية الموحدة EN 12004 Type C, class 1 والمواصفات القياسية المصرية م ق م ١٨ ٤، والمنتج يوفى اشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1021.

وصف المنتج:

- مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مائثة خاصة.

مجال الاستعمال:

- مادة فائقة الجودة كطبقة رقيقة للصلق البلاط القيشانى والسيراميك والزجاجى والموزاييك ولتثبيت وحدات الألواح الرغوية والصفوف الزجاجى ووحدات البياض على الأسطح الخرسانية والبياض الأسمنتى.

- يمكن أيضاً أستعماله كمونة تثبيت الوحدات الخرسانية الخفيفة والطوب الخفيف بجميع أنواعه.
- مناسب للاستعمال الداخلى والخارجى للأرضيات والحوائط.
- يستخدم فى حمامات السباحة وخزانات المياه والمطابخ والحمامات.

المميزات:

- جاهز للأستعمال لا يتطلب سوى الخلط بالماء.
- سرعة ونظافة وموثوقية وتوفير فى تكلفة إنجاز العمل بسبب صغر سمك المونة اللاصقة.
- طبقة لاصقة عازله مقاومة لكيمياويات التنظيف العادية مع مقاومة الحرارة.

يتبع

سيتوكس U (تابع)

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض / رمادي
الكثافة (مسحوق) (كجم/ لتر) :	١٠٧٥ ± ٠.٢
الكثافة (مونه جافة) (كجم/ لتر) :	٢ ± ٠.٢
زمن الجفاف الابتدائي :	٤ - ٦ ساعة
زمن الجفاف النهائي :	٢٤ ساعة
مقاومة الالتصاق بالشد :	٥ كجم / سم ^٢
محتوى المواد العضوية المتطايرة (VOC) :	٠.٣٦ %
معدل الاستهلاك (النظري) :	لبلاط السيراميك ٢٥ - ٣٥ كجم / م ^٢
(على أسطح تامة الأستواء)	لوحات البوليسترين ١ - ٢ كجم / م ^٢

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الأسطح من الأتربة والأملاح والزيوت ومواد الدهانات الجيرية والقابلة للإزالة بالماء.
- في حالة الحوائط ذات القابلية العالية لامتصاص الماء (مثل حوائط الخرسانة المسامية الخفيفة) يجب دهان وجه تحضيرى من محلول سيتوكس يو (المخفف بالماء بنسبة حوالى ١ : ١).
- يخلط مسحوق سيتوكس يو جيداً مع حوالى ٢٠ - ٢٥ % من الماء النظيف (حوالى ١٠ - ١٢ لتر ماء لكل ٥٠ كجم سيتوكس يو) بحيث تكون المونة الناتجة ذات درجة تشغيل كافية تمكن من عدم سقوطها من الطالوش أثناء الاستعمال.
- يمكن استعمال المونة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات بعد خلطها ولا تستعمل بواقى عند بدء تصلبها.
- تفرد مونة سيتوكس يو بسكينه معجون مشرشرة مع الضغط جيداً على المونة أثناء عملية الفرد.
- ويسبب التماسك السريع بين المونة والأسطح سهولة وسرعة وإنجاز العمل وعموماً يمكن ضبط وضع البلاط فوق المونة خلال ٢٠-٤٥ دقيقة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة وقت التشغيل.
- يتم تنظيف المعدات المستعملة بالماء بعد إتمام عملية التشغيل مباشرة.

يتبع ...

سيتوكس U (تابع)

أحتياطات الأمان:

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.
- التخزين والصلاحيية: لمدة ١٢ شهر فى ظروف التخزين الجافة.
- العبوات: ٥ كجم، ٢٥ كجم، ٥٠ كجم شكائر