

كيما بوكسى ١٦٥ GT

لاصق على الجودة للأرضيات الأنتى ستاتيكية .

المواصفات القياسية:

مطابق للمواصفات القياسية BS EN 12004، م ق م ١١٨ ٤ والمواصفة الخاصة بـ CMBI رقم ٥١٤٤ .

وصف المنتج:

- كيما بوكسى ١٦٥ جى تى مادة لاصقة من مركبين أساسها راتنج الايبوكسى والبولى يوريثان و اضافات خاصة لمقاومة أخطار الكهرباء الاستاتيكية.

مجال الاستخدام:

- يستعمل كيما بوكسى ١٦٥ جى تى فى لصق الأرضيات المطاطية الانتى ستاتيكية .
- كما يستعمل فى لصق الأرضيات المطاطية على جميع الأسطح مثل أسطح الخرسانة والبلاط الاسمنتى والأسطح الحديدية والخشبية وغيرها .
- لاصق لأرضيات مارموكس جى .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون:	أسود
نسبة المواد الصلبة:	١٠٠٪
الكثافة (كجم/لتر):	١,٣٥ ± ٠,٠٢
معدل الاستهلاك النظرى:	٠,٧ كجم / ٢م (السمك ١,٥٠)

طريقة الاستعمال:

- تنظف الأرضيات من الأتربة والزيوت والشحوم وتزال الأجزاء المفككة .
- يتم خلط محتويات العبوتين (أ، ب) بالكامل أو أخذ الكمية المطلوبة بنسبة الوزن من المركبين مع التقليب جيداً لمدة ٢ - ٣ دقيقة ويفضل استخدام خلاط كهربائى بطيء السرعة (٣٠٠ لفة فى الدقيقة) لتجنب ظهور فقاعات هوائية .

- يتم فرد كيما بوكسى ١٦٥ جى تى على السطح المراد تغطيته بالأرضيات المطاطية أو المارموكسية باستخدام بروة مسننة ويمكن أيضاً دهانه على سطح الأرضيات المطاطية و سطح الأرضيات المراد تغطيتها ثم الانتظار لمدة حوالى ٣٠ دقيقة مع مراعاة تركيب الشرائح النحاسية طبقاً لخطوات تركيب الأرضيات الموصلة للكهرباء وقبل جفاف اللاصق تركيب البلاطات المطاطية بالأرضيات وتثبت جيداً بالسطح بالضغط عليها بواسطة رولة معدنية مناسبة .

- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولفا .

التخزين: لمدة عامان تحت ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة .

العبوات: مجموعة من مركبين زنة ٤ كجم ، ١ كجم