

كيما بوكسى ١٦٥ QQ

مونة إيبوكسية لاصقة سريعة التصلب غير قابلة للانكماش.

المواصفات القياسية:

يوفى المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 881 والمواصفات الأوروبية BS EN 12004

والمواصفات القياسية المصرية ٤١١٨

وصف المنتج:

كيما بوكسى ١٦٥ (كيو كيو) عبارة عن مونة إيبوكسية خالية من المذيبات على هيئة مركبين متوسطى اللزوجة ذوى نظام تصلب خاص متوافق.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

اللون: رمادى

نسبة المواد الصلبة: ١٠٠٪

الكثافة (كجم/لتر): ١٠٩٥ ± ٠٠٢

معدل الاستهلاك: ٢ كجم / ٢م لسمك ١ م

طريقة الاستعمال:

- يمكن صب كيما بوكسى ١٦٥ كيو كيو (المونة اللاصقة) بعد خلط المركبين خلطاً جيداً.
- ويجب أن تكون ثقبو الأشاير والفواصل أو الأسطح المراد لحامها جافة نظيفة خالية من الأتربة والزيوت وسقط المونة.

- يفضل التنظيف باستعمال مسدس الرمل.

- يتم تنظيف الأدوات المستعملة مباشرة بكمي سولف ١.

التخزين: لمدة عامين فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبوات مغلقة.

العبوات: ١ كجم، ٦ كجم (مجموعة من مركبين أ، ب)

(يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات)