

**أديكور E2 - فلكس**

دهان أسمنتي على المرونة عازل للمياه.

**وصف المنتج:**

- دهان أسمنتي مطاطي على المرونة يتكون من مركبين أحدهما سائل أساسه راتنج عازل للمياه والآخر مسحوق أساسه أسمنتي معالج.

**مجال الأستعمال:**

- العزل الداخلي والخارجي للخرسانة والطوب الأسمنتي ولعلاج الشروخ.
- لعزل خزانات المياه والأساسات وأرضيات الملاعب وللواجهات الساحلية والكبرى.
- عزل حمامات السباحة والبحيرات الصناعية والنوافير.
- علاج شروخ الأسطح الأسمنتية والطوب الأسمنتي.

**المميزات:**

- إلتصاق قوى بالخرسانة.
- مقاوم للعوامل الجوية فى المناطق الساحلية.
- يمكن دهانه بدهانات ملونة مثل الأديكون.
- مقاوم للأحتكاك.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)**

اللون	:	أبيض / رمادى
الكثافة (بعد الخلط عند ٢٥ م°)	:	١٠٧٠ ± ٠٠٥ كجم/لتر
نسبة الخلط (للأسمنتي والأبيض)	:	(٢ بودر: ١ سائل) بالوزن
زمن التشغيل	:	٥ ساعة (تقل كلما زادت الحرارة)
السمية	:	غير سام
مقاومة الضغط ASTM C 579	:	٣٥ ± ١ نيوتن/م <sup>٢</sup>
مقاومة الأنحاء ASTM C 580	:	١٤ ± ١ نيوتن/م <sup>٢</sup>
مقاومة الإلتصاق بالخرسانة ASTM C 321	:	١٠١٥ ± ٠٠٥ نيوتن/م <sup>٢</sup>
الحد الأدنى لأوجه الدهان	:	وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة أوجه لعزل المياه وتزيد بزيادة ضغط المياه المؤثر حسب كود العزل المصرى
معدل الاستهلاك النظرى	:	من ١-١٢٥ كجم/م <sup>٢</sup> /وجه <b>يتبع...</b>

**أديكور E2 - فلكس**  
(تابع)**طريقة الاستخدام:**

- ينظف السطح من الشوائب والزيوت ثم يרטب بالماء.
- فى حالة وجود عيوب بالسطح الاسمنتى يتم تسوية السطح بأستخدام مونة الأديبوند.
- تصب ٧٥٪ من محتويات جرکن (السائل الأبيض) فى وعاء التقليل.
- يتم وضع محتويات الشيكارة (المنتج الأسمنتى) تدريجياً فى وعاء التقليل مع أستخدام قلاب (أو شنيور) ويتم التقليل حتى يتجانس القوام مع استمرار التقليل على فترات أثناء الدهان لضمان التجانس.
- يتم أضافة باقى محتويات الجرکن السائل أثناء التقليل.
- يتم دهان المنتج بالفرشاة أو الرولة ويمكن تخفيفه بالماء للوصول للقوام المناسب للتنفيذ بالرش.
- تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه السابق (بعد حوالي ٦ ساعة) وتنظيفه بفرشاة ناعمة لإزالة المواد السائبة وترطيبه والدهان فى إتجاه متعامد على الوجه السابق.
- تنظف المعدات المستخدمة فى التقليل مباشرة بالماء بعد الاستخدام.

**أحتياطات الأمان:**

- نظراً لأرتفاع قلوية الأسمنت فإنه يؤثر على الأشخاص ذوى البشرة الحساسة لذا:
- يجب إرتداء القفازات والافرول والنظارة الواقية أثناء المناولة والتطبيق.
- فى حالة التلامس يتم الشطف بكمية وفيرة من المياه.
- غسل الأيدى بالماء والصابون بعد نهو العمل.

**التخزين والصلاحيه:**

- لمدة ١٢ شهر تحت ظروف تخزين مناسبة ويتم تخزين المركب السائل بعيداً عن مركب البودر.

**العبوات:**

- اللون الرمادى والأبيض مجموعه ٣٠ كجم (٢٠ كجم شيكارة بودر - ١٠ كجم جرکن سائل).