

كيمابور ٣١٢

دهان بولى يوريثان على المرونة من مركبين.

المواصفات القياسية:

يوفى باشتراطات المواصفات الامريكية ASTM C 836

مجال الاستعمال:

- يستعمل كمادة عازلة للمياه فى المنشآت الحديدية والخرسانية.

الخواص الفنية: (عند ٢٥ م°)

اللون:	رمادى / أسود
نسبة المواد الصلبة:	١٠٠ %
الكثافة (كجم/لتر):	١٥٦ ± ٠٤
نسبة الخلط (أ:ب):	١:٦
زمن التشغيل:	٩٠ دقيقة
زمن الجفاف:	٢٤ ساعة
التصلد النهائى:	٧ أيام
معدل الاستهلاك:	١ كجم / ٢م / سمك ٦٢٥ ميكرون

طريقة الاستعمال:

- يجب أن تكون الأسطح جافة نظيفة خالية من الأتربة والزيوت والأجزاء المفككة وأى مواد ضارة.
- يوصى بأستعمال طبقة دهان أولى (براير) من مادة كيمابور ٣١٢ بى أو كيمايوكسى ١٠١ قبل أستعمال كيمابور ٣١٢ على الأسطح الخرسانية.

- يدهن كيمابور ٣١٢ باستعمال الرولة أو المسطرين بعد خلط مركبيه خلطاً جيداً.

- يمكن دهان كيمابور ٣١٢ فى طبقة واحدة على إلا يزيد السمك عن ١٥ م.

- كيمابور ٣١٢ خالى من المواد المذيبة وغير قابل للاشتعال.

- يجب استعمال القفازات أثناء تشغيل كيمابور ٣١٢ لتفادى إلتصاقه بالأيدي.

التخزين: لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: مجموعة مكونة من مركبين ٥٠٨٣٥ كجم.