

كيمابور ٢٣١٦

دهان بولى يوريثان معالج بالقار من مركبين لعزل الأسطح الخرسانية من تأثير الماء وبخار الماء والأملاح الموجودة فى التربة.

المواصفات القياسية:

يوفى باشتراطات المواصفات الامريكية ASTM C 836.

مجال الاستعمال:

- حماية المنشآت تحت سطح الأرض مثل الحوائط الساندة والاساسات وغيرها.
- عزل الجراجات والبدرومات والتراسات والكبارى والانفاق وغيرها.
- عزل المنشآت المائية التى لا تستعمل مياهاها فى الشرب، وعزل منشآت المجارى والاماكن التى توجد بها مياه راكدة.

الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)

اللون:	أسود
نسبة المواد الصلبة:	٩٨ ± ٢ %
الكثافة (كجم/لتر):	١٠٥٢ ± ٠٠٤
نسبة الخلط (أ: ب):	١ : ٦
زمن التشغيل:	٦٠ دقيقة
زمن الجفاف:	٢٤ ساعة
التصلد النهائى:	٧ أيام
معدل الاستهلاك:	١ كجم / ٢م / سمك ٦٢٥ ميكرون

طريقة الاستعمال:

- يتم تنظيف الاسطح من المواد الغريبة والزيوت والشحوم والاجزاء المفككة.
- يتم دهان كيمابور ٢٣١٦ تى باستعمال المساحة الكاوتش أو البروة بعد خلط مركبى المادة خلطاً ميكانيكياً للوصول إلى التجانس التام.
- يستعمل منه طبقة واحدة أو أكثر حسب عرض الاستعمال.
- التخزين:** لمدة ١٢ شهراً تحت ظروف تخزين مناسبة.
- العبوات:** مجموعة أ، ب ٥٠٨٢٥ كجم.