

**سيروتكت M2
مؤكسد**

دهان بيتوميني مؤكسد سريع الجفاف للاستعمال على البارد .

مجال الاستعمال:

- عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والخشبية والحديدية المعرضة للعوامل الجوية .
- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه .
- مقاومة صدأ الحديد بالمنشآت المعدنية .

الخواص الفنية: (عند ٢٥ °م)

الكثافة (كجم/ لتر):	٠.٨٥ ± ٠.٠٥
نسبة البيتومين:	٤٠ - ٥٠ %
الجفاف النهائي:	٢٤ ساعة
المخفف:	نقط معدني (٥ - ١٠ %) اذا لزم
معدل الاستهلاك النظري:	٣٠٠ جم/م ² لسبك ١٥٠ ميكرون
(وفي حالة الخرسانة يلزم دهان براير من المادة مخفف بنسبة ١٥ % بالنقط المعدني)	

طريقة الاستعمال:

- يجب تنظيف الأسطح جيداً وأن تكون جافة قبل الدهان.
- يتم تقليب محتويات سيروتكت إم ٢ المؤكسد بالفرشاه أو الرولة أو بالرش ويسمح التخفيف بالنقط بحد أقصى ١٠ %.

- يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال والسمك المطلوب.

ملحوظة: للأسطح الخرسانية يجب دهان وجه تحضيرى مخفف ١٥ % بالنقط قبل أوجه الدهان المطلوبة.

التخزين: لمدة ٦ شهور تحت ظروف تخزين مناسبة.

العبوات: ١ كجم / ٤ كجم / ١٥ كجم / ١٢٥ كجم