

أكريليك ٢٨٠

أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرونة .

مجالات الإستعمال :

- يستعمل لحشو فواصل التمدد والفواصل بين العناصر المختلفة بجميع أنواعها .
- مناسب لحشو الفواصل التي تتعرض لتمدد وإنكماش لا يزيد على ١٥٪ يوفى المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C834 .

المميزات :

- قوى الإلتصاق بالأسطح الخشبية والأسمنتية والطوب والأسطح المعدنية .
- يمكن دهانها بالأنواع الشائعة من الدهانات مثل كيما كوت وكيما تون .

الخواص الفنية : (عند ٢٥°م)

اللون :	أبيض - رمادي (ألوان أخرى حسب الطلب)
نسبة المواد الصلبة :	٧٨٪ + ١
الكثافة (كجم/تر) :	١٥٠ ± ٠.٢
الجفاف السطحي :	٥٠ دقيقة
الصلادة النهائية :	٧ أيام
الاستردادية Recovery :	< ٧٥٪
الاستطالة عند القطع :	٦٢٥ ± ٥٪
الانكماش الحجمي :	٦ ± ١٪
مقاومة الالتصاق :	١٠٢ ± ٠.١٥ نيوتن/م ^٢
معدل الاستهلاك لفواصل ٢ X ١ سم :	١٥ متر طولي للخرطوشة
	٣٠٠ جم / متر طولي

يتبع ...

**أكريليك ٢٨٠
(تابع)****طريقة الاستعمال:**

- يجب ان تكون جميع الفواصل صلبة وخالية من الأتربة والمواد الدهنية وينصح بدهان أسطح الفواصل المسامية بوجه تحضيرى من هانزا سيل أو أكريليك ٢٨٠ مخفف بالماء بنسبة ١ : ٢ مياه وتترك لمدة ٤٥ دقيقة.
 - يتم فك الميسم وقطع الجزء العلوى من الميسم قطعاً مائلاً وسحب الميسم فى الخرطوشة .
 - تملأ الفواصل بمادة أكريليك ٢٨٠ ويسوى السطح بفرشة ناعمة مبللة بالماء والصابون .
- التخزين:** يخزن فى مكان جاف وبارد لمدة ١٢ شهر.
- العبوات:** خراطيش ٣٠٠ ملي لتر بألوان مختلفة ، عبوة ٥ كجم.